

Fluid absorbent textile composite laminate.

Patent Number: EP0631860
Publication date: 1995-01-04
Inventor(s): KOECHER WALTER DR (DE)
Applicant(s):: KOECHER WALTER DR (DE)
Requested Patent: ☐ EP0631860
Application Number: EP19940108548 19940603
Priority Number(s): DE19934318500 19930604
IPC Classification: B32B5/26 ; A61F13/46
EC Classification: B32B5/26, D04B21/00
Equivalents: ☐ DE4318500

Abstract

A fluid-absorbent textile composite laminate having a plurality of absorbent textile material webs has 1. at least one fluid-absorbing double-layered outer web, which distributes the absorbed fluid in all directions and carries it away from the upper face to the lower face, 2. at least one adjoining spacing web, which passes fluid on, and 3. at least one accumulating web, absorbing fluid to a greater extent than the outer web and spacing web.

Data supplied from the esp@cenet database - 12



⑪ Veröffentlichungsnummer: **0 631 860 A1**

⑫ **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

⑲ Anmeldenummer: **94108548.2**

⑤① Int. Cl.⁶: **B32B 5/26, A61F 13/46**

⑳ Anmeldetag: **03.06.94**

③① Priorität: **04.06.93 DE 4318500**

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
04.01.95 Patentblatt 95/01

⑥④ Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

⑦① Anmelder: **Köcher, Walter, Dr.**
Mozartstrasse 11
D-95152 Selbitz (DE)

⑦② Erfinder: **Köcher, Walter, Dr.**
Mozartstrasse 11
D-95152 Selbitz (DE)

⑦④ Vertreter: **Weber, Dieter, Dr. et al**
Patentanwälte
Dr. Weber, Seiffert, Dr. Lieke
Postfach 61 45
D-65051 Wiesbaden (DE)

⑥④ **Flüssigkeitsabsorbierender Textilstoffverbund.**

⑤⑦ Ein flüssigkeitsabsorbierender Textilstoffverbund mit mehreren saugfähigen Textilmaterialbahnen weist

1. wenigstens eine flüssigkeitsansaugende, die angesaugte Flüssigkeit in alle Richtungen verteilende, von der Oberfläche zur Unterfläche abführende doppelschichtige Außenbahn,

2. wenigstens eine sich daran anschließende, Flüssigkeit weiterleitende Abstandshaltebahn und

3. wenigstens eine Flüssigkeit stärker als die Außen- und Abstandshaltebahnen absorbierende Speicherbahn auf.

EP 0 631 860 A1

In verschiedenen Lebensbereichen besteht die Notwendigkeit, Flüssigkeiten von einer Oberfläche, insbesondere von der Körperoberfläche von Menschen oder Tieren, gründlich und schnell abzuführen. Eine solche Notwendigkeit besteht beispielsweise im Sportbereich, wo man bei Sportlern oder Pferden Schweiß von der Haut schnell zu entfernen hat, da die Verdunstung sonst zu unerwünschten Abkühlungen führen würde. Insbesondere besteht ein solcher Bedarf aber im medizinischen Bereich, um Körperflüssigkeiten, wie Schweiß, Urin, Blut oder schwach alkalische bzw. schwach saure Lösungen von der Körperoberfläche oder überhaupt aus dem Körperbereich abzusaugen. Beispiele hierfür sind Inkontinente, Bettnässer, Dauerliegepatienten oder frisch Operierte, die in ihren Betten Körperflüssigkeiten abschelden.

Es ist bekannt, saugfähige Textilmaterialien aus einer oder mehreren Textilmaterialbahnen zu fertigen, um Flüssigkeiten von schwitzenden Körperpartien oder nassenden Bezirken des Urogenitalbereichs oder Wundregionen zu entfernen. Solche bekannten Textilstoffe bestehen beispielsweise aus Baumwolle, Baumwollmischungen, Zellwolle, Zellstoff oder Mikrofaserwiesen. Zum Schutz von Kleidung und Möbelstücken gegen austretende Flüssigkeit sind solche saugfähigen Materialien häufig mit einer flüssigkeitsdichten Schicht, z. B. aus Gummi oder Kunststoffolie, abgedeckt. Solche Textilmaterialien absorbieren die Flüssigkeit von der Körperoberfläche zwar schnell, doch bleibt die Haut des Anwenders unerwünscht lange dem nassen Medium ausgesetzt, was bei Luftbewegungen und resultierender Verdunstung zu gesundheitlichen Störungen führen kann. Im Krankenhausbereich müssen solche als Unterlagen verwendeten Materialien ständig gewechselt werden, wenn der Kranke nicht länger als zuträglich in der selbstproduzierten Nässe liegen soll.

Weiterhin sind auch Materialien bekannt, die unmittelbar nach der Einnässung Entfeuchtungsaktivitäten entwickeln und bereits nach zehn Minuten Einwirkungszeit nur noch ca. 3 bis 5 % physiologisch unbedenkliche Restfeuchte aufweisen. Solche Materialien, die vorwiegend im Hygienebereich und als Liegeunterlagen verwendet werden, enthalten Quellsalze aus modifizierten Acrylaten oder dergleichen, die ein Vielfaches ihres Eigengewichtes an Flüssigkeit aufnehmen. Der Nachteil solcher Materialien besteht darin, daß sie nur zu einmaligem Gebrauch geeignet und daher Wegwerfartikel sind, da die Flüssigkeitsaufnahme dieser Materialien irreversibel ist.

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe bestand nun darin, flüssigkeitsabsorbierende Materialien zu bekommen, die Flüssigkeit möglichst rasch von einer Oberfläche derart abziehen, daß ihr an diese Oberfläche angrenzender Bereich einen Restfeuchtigkeitswert von möglichst unter 5 % hat und sich daher "trocken" anfühlt, wobei dieses flüssigkeitsabsor-

lierende Material wiederverwendbar sein soll.

Erfindungsgemäß ist der flüssigkeitsabsorbierende Textilstoffverbund mit mehreren saugfähigen Textilmaterialbahnen dadurch gekennzeichnet, daß

1. wenigstens eine flüssigkeitsansaugende, die angesaugte Flüssigkeit in allen Richtungen verteilende, von der Oberfläche zur Unterfläche doppelschichtige Außenbahn,
2. wenigstens eine sich daran anschließende, Flüssigkeit weiterleitende Abstandshalterbahn und
3. wenigstens eine Flüssigkeit stärker als die Außen- und Abstandshalterbahnen absorbierende Speicherbahn aufweist.

Die doppelschichtige Außenbahn verteilt auf ihrer Oberfläche Flüssigkeiten, wie Körperflüssigkeiten, schnell in alle Richtungen, während die kapillaraktive Unterseite durch permanenten Flüssigkeitssog die Oberfläche trocken hält. Die Speicherbahn saugt die Flüssigkeit durch die Abstandshalterbahn hindurch und hält die Flüssigkeit. Die Restfeuchtigkeit der Außenfläche der Außenbahn liegt dadurch stets auf einem niedrigen Wert, wie unter 5 %, so daß auf der körpernahen Seite des Textilstoffverbundes das Gefühl eines "trockenen" Griffs entsteht und keine unangenehme Senkung der Hauttemperatur resultiert, während sich die Flüssigkeit in der körperfernen Textilbahn ansammelt. Überraschenderweise hat die Abstandshalterbahn die Funktion, daß die in der Speicherbahn angesammelte Flüssigkeit nicht wieder zurück in die Außenbahn gepreßt wird, selbst wenn auf den Textilstoffverbund nach der Erfindung Druck ausgeübt wird, wie im Falle der Verwendung als Liegeunterlage.

Der erfindungsgemäße Textilstoffverbund ist nicht auf die obengenannten drei Arten von Textilmaterialbahnen beschränkt, sondern kann zusätzliche Bahnmateriale enthalten, die aber für die Erfindung nicht wesentlich sind. Beispielsweise kann der Textilstoffverbund auf der Außenseite der Speicherschicht mit einer flüssigkeitsundurchlässigen Kunststoffolie oder Gummischicht überdeckt sein, um einen Austritt von Flüssigkeit an der körperfernen Oberfläche zu verhindern.

In dem erfindungsgemäßen Textilstoffverbund können die einzelnen Bahnmateriale lose übereinandergelegt werden, was jedoch vielfach, insbesondere bei Liegeunterlagen für Krankenhäuser, das Richten erschwert. Aus diesem Grund können die einzelnen Bahnmateriale insgesamt oder teilweise, vollflächig oder örtlich, wie entlang den Rändern, miteinander verbunden sein. Die erfindungsgemäßen Bahnen können, wenn sie nicht frei übereinanderliegen, als Schichten textiltechnisch aneinander angeordnet, angewebt oder auf andere bekannte Weise miteinander verbunden werden. Die Bahnen können aber auch beispielsweise durch Ultraschall,

Nähwiruttechnik, Steppstichtchnik, durch Klebmethoden oder anderweitig miteinander verbunden werden.

Im Falle, daß nach häufiger Benutzung die Materialien weggeworfen werden sollen, ist es erwünscht, die einzelnen Materialien recyceln zu können. Für diesen Fall ist es erwünscht, die einzelnen Bahnen oder Schichten sortengleich miteinander zu verbinden, wie beispielsweise die Baumwollschichten untereinander und die Polyester-schichten untereinander, wobei die sortenfremden Schichten untereinander jedoch nicht verbunden werden.

Die aufgenommene Flüssigkeit in allen Richtungen verteilende Außenbahn besitzt auf ihrer äußeren Oberfläche, die in Berührung mit der zu trocknenden Oberfläche, wie menschlicher Haut, kommt, zweckmäßig eine Aufrauung, die das Trockenheitsgefühl dieser Oberfläche noch verstärkt, da eine aufgeraute Außenschicht nicht vollflächig an der Körperhaut anliegt.

Diese Außenschicht besteht zweckmäßig aus einem flüssigkeitsdurchlässigen Zweiflächenstoff, wobei die im Inneren des Verbundes liegende Fläche gütetigerweise aus Mikrofasergarnen besteht, die der Außenfläche permanent Nässe entziehen. Solche auf gebräuchlichen Textilmaschinen herstellbare Zweiflächenstoffe verteilen die Flüssigkeit schnell und gleichmäßig in alle horizontalen Richtungen und vertikalen Richtungen und entziehen der Oberfläche Flüssigkeit durch hohe Kapillaraktivität der Mikrofasergarne (z. B. 100 f 88 bzw. 152 f 252). Die beiden Flächen sind in diesem Fall vollflächig miteinander verbunden.

Beispiele für solche Zweiflächenstoffe sind solche mit einer oberen Fläche aus einem Polyester-garn 25 f 22 und einer unteren Fläche aus Polyester-mikro-garn, z. B. Polyester 100 f 88 oder 152 f 252.

Solche an sich bekannten Zweiflächenstoffe haben Flüssigkeitsaufnahmekapazitäten bis etwa 650 g/m², sind aber hinsichtlich Druckbelastungen instabil, so daß die aufgenommene Flüssigkeit durch Druck ganz oder teilweise wieder hinausgedrückt wird. Bei dem erfindungsgemäßen Verbund wird die Flüssigkeit aber durch die Abstandshalterbahn hindurch in die Speicherschicht gedrückt und in dieser absorbiert.

Einen ähnlichen Effekt wie mit Hilfe der geschil-derten Zweiflächenstoffe bekommt man, wenn man an deren Stelle zwei einzelnen textiltechnisch nicht verbundene Flächengebilde verwendet, die analog dem Zweiflächenstoff aufgebaut sind. Beispielsweise kann als flüssigkeitsaufnehmende Seite ein auf-gerauter, hydrophober, flüssigkeitsdurchlässiger Ve-lourstoff aus Polyester-garn 25 f 22 verwendet werden, der mit einem aus Polyester-mikrofasergarn her-gestellten Stoff hinterlegt ist.

Die Abstandshalterbahn dient einerseits der Wei-terleitung der von der Außenbahn aufgesaugten Flüs-

sigkeit zu der Speicherbahn, andererseits aber der Verhinderung eines Flüssigkeitsrückflusses von der Speicherbahn zur Außenbahn. Daß ein solcher Flüs-sigkeitsrückfluß ganz oder zumindest weitgehend verhindert wird, selbst bei Ausübung eines Druckes auf den Textilstoffverbund nach der Erfindung, ist überraschend. Diese Eigenschaft des erfindungsgemäßen Verbundes ist für das Wohlbefinden und die Gesundheit von Dauerliegepatienten, die mit ihrem Körpergewicht den Verbund langfristig belasten, von größter Bedeutung.

Die Abstandshalterbahn kann beispielsweise aus Abstandsgewirken von der Doppelraschel bestehen, deren eine Nadelbarre aus normalem Polyester-garn, z. B. 25 f 22, die gegenüberliegende dagegen aus Poly-estermikro-garn gewirkt ist, wobei der eigentliche Abstandshalter beispielsweise aus monofilen Polfä-den, wie 53 dtex f 1, besteht. Diese Abstandshalter-bahn kann aber auch aus einem groblöchrigen Tüll-stoff bestehen, vorzugsweise aus einem normaltitrigen Polyester-garn als Oberseite und ei-nem Polyester-mikro-garn als Unterseite. Schließlich kann diese Bahn auch aus den unterschiedlichsten textilen Flächengebilden bestehen, die infolge ihres Querschnitts den Abstand der Außenbahn von der Speicherbahn ergeben und die Flüssigkeit von der Außenbahn zur Speicherbahn weiterleiten, wie Plüschstoffe von der Rundstrickmaschine, deren Plüschhenkel aus normaltitrigem Polyester-garn und deren Grundbindung aus Polyester-mikro-garn beste-hen.

Die Speicherbahn ist der eigentliche Flüssig-keitsabsorber des erfindungsgemäßen Textilstoff-verbundes, wobei ihre Speicherkapazität letztlich die Feuchtigkeitsbelastbarkeit des Systems bestimmt. Mit zunehmendem Gewicht dieser Bahn wird nach ei-ner Faustregel die Feuchtigkeitsabsorption des erfin-dungsgemäßen Verbundes gesteigert.

Die Speicherbahnen können vollflächig mit dem Textilverbund nach der Anmeldung oder mit einer zu-sätzlich anzubringenden nässeundurchlässigen Folienbahn oder auch streifenförmig übereinanderge-legt, eingenäht, eingeschweißt oder auf andere Wei-se verbunden werden.

Bevorzugte Materialien für die Speicherschicht sind Stoffe oder Vliese aus Baumwolle oder Zellwolle, modifizierter Zellwolle oder speziellen Mikrofas-erkonstruktionen.

Die folgenden Beispiele dienen der weiteren Er-läuterung der Erfindung.

Zur Bestimmung des für die Qualität des Erfin-dungsstoffes wesentlichen Restfeuchtegehaltes wurde folgendes Aggregat entwickelt:

Ein Metallstempel in der Größe von 50 cm² drückt mit einem Hubdruck von 0,2 bar auf den Prüfling. Die Frequenz der Hubbewegung liegt bei 70 Hz. Nach 5minütiger dynamischer Druckbelastung wird der Prüfling aus dem Aggregat genommen und ein 50 cm²

großes saugfähiges Löschpapier mit einem statischen Druck von 200 m/m² für die Dauer von 10 min auf die Hautberührungsseite des Prüflings aufgelegt. Die Nässeaufnahme des Löschpapiers ist die Basis Errechnung der Restfeuchtigkeitsprozente der Oberfläche des Erfindungsgegenstandes.

Diese mit der beschriebenen Schnelltestmethode ermittelten Restfeuchtigkeitswerte sind wesentliche Kennzahlen für den zu erwartenden Anwendungskomfort des Schichtstoffes nach der Erfindung.

Beispiel 1

Die Außenbahn ist ein Zweiflächenstoff von der Kettwirkmaschine E 28. Die im Gebrauch dem Körper zugewandte aufgeraute Fläche besteht aus einem Polyestergergarn 25 f 22. Rückseitig ist eine Fläche aus Polyestertermikrogergarn 100 f 88 angewirkt. Bei einem Gesamtstit von 125 dtex weist diese Bahn ein Gewicht von ca. 200 g/m² auf.

Unter der Außenbahn liegt als Abstandshalterbahn ein Polyesterfüllstoff mit einem Gewicht von ca. 100 g/m² aus Polyestergergarn 25 f 22, der auf einer Kettwirkmaschine E 28 hergestellt ist und etwa 75 Löcher pro Quadratinch aufweist.

Die Speicherbahn ist ein auf der Rundstrickmaschine 18er Teilung mit 3,7er Platine hergestellter Plüschstoff mit einem Gewicht von 275 g/m², dessen Grundlegung aus 17 % Polyestergergarn 110 dtex und dessen Plüschlegung aus 83 % im Ringspinnverfahren hergestellter Baumwolle Nm 40 (= 83 %) besteht. Restfeuchte 3,9 %.

Beispiel 2

Die Außenbahn ist ein Zweiflächenschichtstoff von der Kettwirkmaschine E 28. Die im Gebrauch dem Körper zugewandte aufgeraute Fläche besteht aus einem Polyestergergarn 25 f 22. Rückseitig ist eine Fläche aus 152 f 272 Polyestertermikrogergarn angewirkt. Bei einem Gesamtstit von 202 dtex weist die Bahn ein Gewicht von ca. 225 g/m² auf.

Die Abstandshalterbahn ist ein Abstandsgewirke von der zweinadelbarrigen Raschel mit einem Gewicht von ca. 75 g/m² mit einem Querschnitt von ca. 2 mm. Der zwischen den Nadelbarrn liegende abstandhaltende Poffaden ist ein monofilles Polyestergergarn in der Stärke von 53 f 1. Die der Außenbahn zugewandte Seite des Abstandsgewirkes ist aus einem Polyestergergarn 25 f 22, die der Speicherbahn zugewandte Fläche aus einem Polyestertermikrogergarn 100 f 88 hergestellt.

Die Speicherbahn ist ein von der 18er Rundstrickmaschine unter Verwendung einer 3,7er Platine aus modifizierten saugfähigen Zellwollgarnen hergestellter Plüschstoff mit einem Gewicht von ca. 310 g/m².

Im Falle einer Durchnässung von 400 g/m² beträgt die Restfeuchte ca. 5,1 %.

Beispiel 3

Als Außenbahn wird ein Polyestervelour von der Kettwirkmaschine E 28 mit einem Gewicht von etwa 100 g/m² rückseitig mit einem ca. 130 g/m² schweren Polyestertermikrogergarnestrick von der 28er Rundstrickmaschine vollflächig abgedeckt. Diese aus zwei Flächen bestehende Bahn ist mit einer Abstandshalterbahn hinterlegt, die aus einem Polyesterplüschstoff mit einem Gewicht von ca. 140 g/m² besteht. Der aufgrund seiner Konstruktion mäßig hydrophille Plüschhenkel aus Polyestergergarn dtex 50 texturiert wird sofort von einer kapillaraktiven Grundlegung aus 152 f 272 entwässert, und die sich hier sammelnde Nässe wird unmittelbar an die darunterliegende Speicherbahn abgegeben, die in diesem Anwendungsbeispiel aus doppelseitig gewebtem Baumwollstoff mit einem Gewicht von 310 g/m² besteht. Der Restfeuchte beträgt 3,7 %.

Beispiel 4

Ein elastischer, von der Rundstrickmaschine 28er Teilung hergestellter Plattierstoff mit einem Gewicht von ca. 220 g/m² besteht aus einer angerauten Oberseite aus Polyester 25 f 22 und einer Unterseite aus Polyestertermikrogergarn 100 f 88 und hat bei einem Gesamtstit von 125 dtex ein Gewicht von ca. 200 g (Außenbahn).

Die Abstandshalterbahn besteht aus einem Plattierstoff, von der Ruckstrickmaschine hergestellt, mit einem Gewicht von ca. 120 g/m², der aus einem Polyestergergarn 110 dtex und einem Baumwollgarn Nm 50 im Gewichtsverhältnis von ca. 30/70 % besteht. Die Baumwollseite wird an die Speicherbahn angelegt.

Diese ist ein von der Rundstrickmaschine 18er Teilung hergestellter Baumwollplüsch mit einem Gewicht von 300 g/m² mit einem Anteil von ca. 14 % Polyester im Grund und 86 % Baumwolle im Plüsch.

Mittels Ultraschalltechnik ist eine nässeundurchlässige Schicht aus einem kochwaschfesten Polyurethan mit einem Gewicht von ca. 90 g/m² an die Schicht angeschweißt.

Restfeuchte 2,92 %.

Patentansprüche

1. Flüssigkeitsabsorbierender Textilstoffverbund mit mehreren saugfähigen Textilmaterialbahnen, dadurch gekennzeichnet, daß er

1. wenigstens eine flüssigkeitsansaugende, die angesaugte Flüssigkeit in alle Richtungen verteilende, von der Oberfläche zur Unterfläche abführende doppelschichtige Außen-

großes saugfähiges Löschpapier mit einem statischen Druck von 200 m/m² für die Dauer von 10 min auf die Hautberührungsseite des Prüflings aufgelegt. Die Nässeaufnahme des Löschpapiers ist die Basis Errechnung der Restfeuchtigkeitsprozente der Oberfläche des Erfindungsgegenstandes.

Diese mit der beschriebenen Schnelltestmethode ermittelten Restfeuchtigkeitswerte sind wesentliche Kennzahlen für den zu erwartenden Anwendungskomfort des Schichtstoffes nach der Erfindung.

Beispiel 1

Die Außenbahn ist ein Zweiflächenstoff von der Kettwirkmaschine E 28. Die im Gebrauch dem Körper zugewandte aufgeraute Fläche besteht aus einem Polyestergergarn 25 f 22. Rückseitig ist eine Fläche aus Polyestertermikrogarn 100 f 88 angewirkt. Bei einem Gesamtfliter von 125 dtex weist diese Bahn ein Gewicht von ca. 200 g/m² auf.

Unter der Außenbahn liegt als Abstandshalterbahn ein Polyesterfüllstoff mit einem Gewicht von ca. 100 g/m² aus Polyestergergarn 25 f 22, der auf einer Kettwirkmaschine E 28 hergestellt ist und etwa 75 Löcher pro Quadratinch aufweist.

Die Speicherbahn ist ein auf der Rundstrickmaschine 18er Teilung mit 3,7er Platine hergestellter Plüschstoff mit einem Gewicht von 275 g/m², dessen Grundlegung aus 17 % Polyestergergarn 110 dtex und dessen Plüschlegung aus 83 % im Ringspinnverfahren hergestellter Baumwolle Nm 40 (= 83 %) besteht. Restfeuchte 3,9 %.

Beispiel 2

Die Außenbahn ist ein Zweiflächenschichtstoff von der Kettwirkmaschine E 28. Die im Gebrauch dem Körper zugewandte aufgeraute Fläche besteht aus einem Polyestergergarn 25 f 22. Rückseitig ist eine Fläche aus 152 f 272 Polyestertermikrogarn angewirkt. Bei einem Gesamtfliter von 202 dtex weist die Bahn ein Gewicht von ca. 225 g/m² auf.

Die Abstandshalterbahn ist ein Abstandsgewirke von der zweinadelbaren Raschel mit einem Gewicht von ca. 75 g/m² mit einem Querschnitt von ca. 2 mm. Der zwischen den Nadelbaren liegende abstandhaltende Poffaden ist ein monofiles Polyestergergarn in der Stärke von 53 f 1. Die der Außenbahn zugewandte Seite des Abstandsgewirkes ist aus einem Polyestergergarn 25 f 22, die der Speicherbahn zugewandte Fläche aus einem Polyestertermikrogarn 100 f 88 hergestellt.

Die Speicherbahn ist ein von der 18er Rundstrickmaschine unter Verwendung einer 3,7er Platine aus modifizierten saugfähigen Zellwollgarnen hergestellter Plüschstoff mit einem Gewicht von ca. 310 g/m².

Im Falle einer Durchnässung von 400 g/m² beträgt die Restfeuchte ca. 5,1 %.

Beispiel 3

Als Außenbahn wird ein Polyestervelour von der Kettwirkmaschine E 28 mit einem Gewicht von etwa 100 g/m² rückseitig mit einem ca. 130 g/m² schweren Polyestertermikrogarnestrick von der 28er Rundstrickmaschine vollflächig abgedeckt. Diese aus zwei Flächen bestehende Bahn ist mit einer Abstandshalterbahn hinterlegt, die aus einem Polyesterplüschstoff mit einem Gewicht von ca. 140 g/m² besteht. Der aufgrund seiner Konstruktion mäßig hydrophile Plüschhenkel aus Polyestergergarn dtex 50 texturiert wird sofort von einer kapillaraktiven Grundlegung aus 152 f 272 entwässert, und die sich hier sammelnde Nässe wird unmittelbar an die darunterliegende Speicherbahn abgegeben, die in diesem Anwendungsbeispiel aus doppelseitig gewebtem Baumwollstoff mit einem Gewicht von 310 g/m² besteht. Der Restfeuchte beträgt 3,7 %.

Beispiel 4

Ein elastischer, von der Rundstrickmaschine 28er Teilung hergestellter Plattierstoff mit einem Gewicht von ca. 220 g/m² besteht aus einer angerauten Oberseite aus Polyester 25 f 22 und einer Unterseite aus Polyestertermikrogarn 100 f 88 und hat bei einem Gesamtfliter von 125 dtex ein Gewicht von ca. 200 g (Außenbahn).

Die Abstandshalterbahn besteht aus einem Plattierstoff, von der Ruckstrickmaschine hergestellt, mit einem Gewicht von ca. 120 g/m², der aus einem Polyestergergarn 110 dtex und einem Baumwollgarn Nm 50 im Gewichtsverhältnis von ca. 30/70 % besteht. Die Baumwollseite wird an die Speicherbahn angelegt.

Diese ist ein von der Rundstrickmaschine 18er Teilung hergestellter Baumwollplüsch mit einem Gewicht von 300 g/m² mit einem Anteil von ca. 14 % Polyester im Grund und 86 % Baumwolle im Plüsch.

Mittels Ultraschalltechnik ist eine nässeundurchlässige Schicht aus einem kochwaschfesten Polyurethan mit einem Gewicht von ca. 90 g/m² an die Schicht angeschweißt.

Restfeuchte 2,92 %.

Patentansprüche

1. Flüssigkeitsabsorbierender Textilstoffverbund mit mehreren saugfähigen Textilmaterialbahnen, dadurch gekennzeichnet, daß er

1. wenigstens eine flüssigkeitsansaugende, die angesaugte Flüssigkeit in alle Richtungen verteilende, von der Oberfläche zur Unterfläche abführende doppelschichtige Außen-

- bahn,
 2. wenigstens eine sich daran anschließende, Flüssigkeit weiterleitende Abstandhalterbahn und
 3. wenigstens eine Flüssigkeit stärker als die Außen- und Abstandhalterbahnen absorbierende Speicherbahn aufweist.
2. Textilstoffverbund nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Außenseite der Außenbahn aufgeraut ist. 10
3. Textilstoffverbund nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Außenbahn aus einem Zweiflächenstoff oder zwei nicht miteinander verbundenen Flächen besteht, deren Innere aus einem Mikrofasergarn gefertigt ist. 16
4. Textilstoffverbund nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Außenbahn auf ihrer Oberfläche aus einem Polyestervelour und darunter aus einem Polyester-mikrogarngestrick besteht. 20
5. Textilstoffverbund nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstandhalterbahn aus einem Tüllstoff aus hydrophobem Textilmaterial besteht. 25
6. Textilstoffverbund nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstandhalterbahn aus einem Gewirke von der zweinadelbarrigen Raschelmachine besteht, für deren eine der Außenbahn zugewandten Seite Normalitergarn 25 f 22 und für die andere Seite ein Mikrofasergarn 152 f 252 und für den abstandhaltenden Poffaden ein Polyester-garn 53 f 1 eingewirkt ist. 30 36
7. Textilstoffverbund nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstandhalterbahn aus einem flüssigkeitsdurchlässigen Maschenstoff besteht, dessen die Außenbahn berührende Fläche aus texturiertem Polyester-garn und dessen die Speicherbahn berührende Fläche aus Mikrofasergarn besteht. 40 46
8. Textilstoffverbund nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Speicherbahn aus einem polyesterfreien Baumwoll- oder Zellwollstoff besteht. 50
9. Textilstoffverbund nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Speicherbahn aus einem Baumwollplüschstoff mit Polyester-garn als Grundbindung besteht. 55
10. Textilstoffverbund nach einem der Ansprüche 1
- bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen Bahnen insgesamt oder teilweise vollflächig oder örtlich miteinander verbunden sind.
11. Textilstoffverbund nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen Bahnen getrennt voneinander vorliegen.
12. Textilstoffverbund nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Speicherbahn auf ihrer Außenseite mit einer Kunststoffolie verbunden ist.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 94 10 8548

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|--|---|--|---|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5) |
| X | EP-A-0 006 263 (THE BUCKEYE CELLULOSE CORP.) | 1,3,5,8,10,12 | B32B5/26 A61F13/46 |
| Y | * Seite 6 - Seite 19; Ansprüche 1,4-6; Abbildungen 6-15 * | 2-7,10,11 | |
| Y | US-A-4 981 747 (MORMAN) * Spalte 2, Zeile 20 - Zeile 59; Ansprüche 1-5; Abbildung 7 * * Spalte 11, Zeile 39 - Spalte 12, Zeile 51 * | 1,3-5,7,8,10-12 | |
| Y | GB-A-1 535 607 (COLGATE-PALMOLIVE COMPANY) * Seite 2, Zeile 3 - Seite 3, Zeile 10; Ansprüche 1,2,4,7,9; Abbildungen 1,2 * | 1,3-5,8,12 | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5) B32B A61F |
| Y | CHEMIEFASERN/TEXTILINDUSTRIE Bd. 42, Nr. 9, September 1992, FRANKFURT/MAIN, DE Seiten 645 - 647 'Herstellung und Verarbeitung von Microfasern' | 3,6,7 | |
| Y | CHEMIEFASERN/TEXTILINDUSTRIE Bd. 43, Nr. 4, April 1993, FRANKFURT/MAIN, DE Seiten 223 - 227 'Microfasern gestern, heute und morgen' * Seite 226 - Seite 227; Tabellen 5-7 * | 3,4,6,7 | |
| Y | MELLIAND TEXTILBERICHTE Bd. 74, Nr. 2, Februar 1993, HEIDELBERG, DE Seiten 174 - 178 DR. KARL-HEINZ UMBACH 'Feuchtetransport und Tragekomfort in Mikrofaser-Textilien' * Seite 176, Absatz 6; Tabelle 3 * | 2,3 | |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Recherchenort DEN HAAG | | Abschließdatum der Recherche 10. August 1994 | Prüfer Derz, T |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE | | T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentdokument, das jedoch erst als oder nach der Anmeldung veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument A: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übernehmendes Dokument | |
| X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichttechnische Offenbarung P: Zitierturkunde | | | |

INFO FORM ISO 6593 (PUB.0)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 94 10 8548

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|---|---|--|--|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CL.5) |
| Y | US-A-4 761 322 (RALEY) * Spalte 12, Zeile 35 - Spalte 13, Zeile 5; Ansprüche 1,2,4,7,8; Abbildungen 4,5 * * Spalte 7, Zeile 27 - Spalte 9, Zeile 48 * | 1,8,12 | |
| X | EP-A-0 139 351 (E.R. SQIBB & SONS, INC.) * Seite 7, Zeile 1 - Seite 10, Zeile 13; Abbildungen 1,5 * | 1,11,12 | |
| Y | EP-A-0 446 431 (BEIERSDORF AG) * Spalte 2, Zeile 26 - Spalte 3, Zeile 10; Ansprüche 6,7; Beispiel 2 * | 8 | |
| Y | EP-A-0 446 431 (BEIERSDORF AG) * Spalte 2, Zeile 26 - Spalte 3, Zeile 10; Ansprüche 6,7; Beispiel 2 * | 4-6 | |
| A | LUNENSCHLOSS J., ALBRECHT W. 'Non-Woven Bonded Fabrics' 1986, ELLIS HORWOOD, GB, CHICHESTER Seiten 395, 400-401 und 509 | 1,3,5, 7-10,12 | |
| | | | RECHERCHIERTE SACHGEBETE (Int. CL.5) |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Suchort | | Datum | |
| DEN HAAG | | 10. August 1994 | |
| Kategorie der genannten Dokumente | | Prüfer | |
| <p>X : von besonderer Bedeutung als betrachtet</p> <p>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</p> <p>A : technologischer Hintergrund</p> <p>O : nichttechnische Offenbarung</p> <p>P : Zwischeninventar</p> | | <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorie oder Grundsatz</p> <p>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</p> <p>L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>* : Mitglied der gleichen Patentfamilie, überwachendes Dokument</p> | |

EPO FORM 140 (01/91) (PUBLI)